

請負者

TEL 0868-72-3618



岡 建 試 第 K - 113 号

令 和 7 年 9 月 5 日

株式会社 北部砕石 殿

〒701-1201岡山市北区首部294-7

公益財団法人

岡山県建設技術センター理事長



骨材試験結果通知書

令和 7 年 8 月 1 日付けで下記のとおり、貴社（者）から依頼のありました品質試験を実施した結果は、別紙のとおりですので通知します。

記

1. 工 事 名 または用途	販 売 用
2. 工 事 場 所 または産地	岡山県美作市巨勢1313
3. 規格・材質等	大割石
4. 試 験 項 目	粗骨材の密度・吸水率試験(JIS A 1110)
	粗骨材の単位容積質量・実積率試験(JIS A 1104)
	粗骨材のすりへり試験(JIS A 1121)

注1) 本書は、依頼のありました上記4.の試験項目について、品質試験の結果を通知するものであり、試験依頼者の記入内容（上記1.～3.）について証明するものではありません。

注2) 品質試験は、試験依頼者から提出された供試品により実施しております。

注3) 本書は個別ページ単独では使用できません。

受付番号

K - 113

粗骨材料試験結果総括表

担当者	
-----	---

受付番号 K-113


試験日 令和7年9月5日

種別 大割石

産地 岡山県美作市巨勢1313

依頼者名 (株)北部碎石

公益財団法人
岡山県建設技術センター

密度・吸水率試験	表乾密度 D_s	2.71 g/cm^3
	絶乾密度 D_d	2.70 g/cm^3
	吸水率 Q	0.42 %
ふるい分け試験	粒度分布曲線 	
	粗粒率 F. M.	—
微粒分量試験	75 μm ふるい通過率	— %
単位容積質量・実積率試験	単位容積質量	1.62 kg/ℓ
	実積率	60.0 %
すりへり試験	すりへり減量	15.2 %
安定性試験	損失質量	— %
軟石量試験	軟石量	— %
粘土塊量試験	粘土塊量	— %
備考		

粗骨材の密度及び吸水率試験

(J I S A 1 1 1 0)

担当者	
-----	---

受付番号	K-113
試験日	令和7年9月5日
種 別	大割石
産 地	岡山県美作市巨勢1313
依頼者名	(株)北部砕石

公益財団法人
岡山県建設技術センター

測 定 番 号	(1)	(2)	平 均
① 表乾状態の試料質量 m_1 (g)	20464.3	21056.9	
② 試料+かごの水中質量 m_2 (g)	13294.4	13642.1	
③ か ご の 質 量 m_3 (g)	362.7	362.7	
④ 試 験 温 度 T (℃)	22	22	
⑤ 試験時の水の密度 ρ_w (g/cm ³)	0.9978	0.9978	
⑥ 表 乾 密 度 D_s (g/cm ³)	2.71	2.70	2.71
⑦ 絶 乾 密 度 D_d (g/cm ³)	2.70	2.69	2.70
⑧ 乾燥後の試料質量 m_4 (g)	20375.6	20976.1	
⑨ 吸 水 率 Q (%)	0.44	0.39	0.42

備 考

⑥ = (① × ⑤) / (① - (② - ③)) ⑦ = (⑧ × ⑤) / (① - (② - ③))

⑨ = (① - ⑧) / ⑧ × 100

1. セメントコンクリート 絶乾密度 2.5 g/cm³以上 吸水率 3.0%以下

2. アスファルトコンクリート 表乾密度 2.45g/cm³以上 吸水率 3.0%以下

骨材の単位容積質量・実積率試験

(J I S A 1 1 0 4)

担当者	
-----	---

受付番号 K-113

試験日 令和7年9月5日

種 別 大割石

産 地 岡山県美作市巨勢1313

依頼者名 (株)北部砕石

公益財団法人
岡山県建設技術センター

測 定 番 号	(1)	(2)	平 均
① 容 器 の 容 量 (ℓ)	30.090	30.090	
② 全 質 量 (kg)	58.344	57.732	
③ 容 器 の 質 量 (kg)	9.226	9.226	
④ 差 引 質 量 (kg)	49.118	48.506	
⑤ 単 位 容 積 質 量 (kg/ℓ)	1.63	1.61	1.62
⑥ 実 積 率 (%)	60.4	59.6	60.0

参考事項

単位容積質量＝④÷①

実積率＝⑤÷G×100 G＝骨材の絶乾密度

骨材のすりへり試験

(J I S A 1 1 2 1)

担当者	
-----	---

受付番号 K-113

試験日 令和7年9月5日

種別 大割石

産地 岡山県美作市巨勢1313

依頼者名 (株)北部砕石

公益財団法人
岡山県建設技術センター

① 粒 度 区 分	E
② 球 の 数 (個)	12
③ 回 転 数 (回)	1,000
④ 試験前試料の質量 (g)	9,998
⑤ 1.70mm フルイ残留量 (g)	8,480
⑥ す り へ り 減 量 (%)	15.2

備 考

すりへり減量 = $(④ - ⑤) \div ④ \times 100$

1. コンクリート用 舗装 35%以下 その他 40%以下

2. 道路用 表層, 基層 30%以下 マカダム, 浸透式 40%以下

瀝青及びセメント安定 50%以下